


Aus
Leidenschaft.
Ziegel.



www.klimabloc.at | www.redbloc.at
Tel. +43 (0) 72 42 46 320-0

klimabloc KB 25 VZ PLAN

GRUNDDATEN

Artikelnummer		435
Format (W x L x H)	[mm]	250 x 380 x 249
Ziegelbedarf	[Stk./m ²]	10,53
Gewicht	[kg/Stk.]	17,0
Bedarf Dünnbettmörtel	[Säcke/m ²]	0,07
Bedarf Dry-Fix extra	[Dosen/m ²]	0,20
deklarierte Druckfestigkeit	[N/mm ²]	15,0
Dünnbettmörtel		
Berechnungsgewicht ohne Verputz	[kg/m ²]	181
char. Mauerwerksdruckfestigkeit	[N/mm ²]	5,14
deklarierte Bruttohohdichte	[kg/m ³]	718

ERGÄNZUNGSFORMATE

Artikelnummer	
Format D/L/H	[mm]
Stück/Palette	

WÄRMEDÄMMEIGENSCHAFTEN

R-Wert unverputzt	[m ² K/W]	1,25
U-Wert unverputzt	[W/m ² K]	0,70
U-Wert verputzt *	[W/m ² K]	0,67
mit 2 cm Leichtputz außen ($\lambda = 0,7 \text{ W/mK}$) und 1,5 cm Kalkgipsputz innen		
Lambda λ_R	[W/mK]	0,2
Lambda λ_{10} trocken, Ziegel	[W/mK]	0,192
Gutachten		19752A2009

LIEFERFORM

verpackt auf Mehrwegpaletten	
Hubwagen geeignet	
Stück/Palette	60
Palettengewicht in kg	1040

Hinweis verträgliche Putze:

Alle handelsüblichen Putze die Norm- und CE geregelt sind



SCHALLDÄMMEIGENSCHAFTEN

Schallschutz	[Rw]	46
* Werksangabe		ZP99
Gutachten		VAWS9971

VERPACKUNGSENTSORGUNG

Bonus Holsystem	Tel. +43 (5372) 61 082
-----------------	------------------------

Version:

12.03.2019

BRANDSCHUTZ

alpha	br.seit. verp.	REI-Wert
0.6	ja	REI 180

Unsere klimabloc Ziegel unterliegen einer laufenden Eigen- und Fremdüberwachung und entsprechen der ÖNORM EN 771. Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlung. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit den österreichischen Normen bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Die Gewährleistungspflicht endet in allen Fällen 2 Jahre nach Ablieferung der Ware. Nähere Informationen zur Gewährleistung finden Sie in unseren AGB's.

Mit diesem Datenblatt verlieren all vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

SONSTIGE WERTE

Wärmespeicherfähigkeit	[Wh/m ³ K]	186,11
Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand	[μ]	5/10

 **klimabloc**[®]
ziegelwerk pichler wels